

Putzempfehlungen auf POROTON-Mauerwerk						Stand 2015
Gilt für übliche Innenputzflächen, z. B. auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN 1053-1, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.						
Untergrund	Füllung	Rohdichte kg/dm ³	Außenstegdicke mm	Unterputz	Oberputz	Anstriche
POROTON- Außenwandziegel POROTON-WDF -Innenseitig	<i>bekannt</i>	<i>bekannt</i>	<i>bekannt</i>	Lehmputz HW	YOSIMA Lehm-Designputz Lehm-Oberputz fein 06	(Finishputz, kein Anstrich) Grundierung DIE WEISSE CLAYFIX <i>Lehm direkt</i>
POROTON- Innwandziegel	<i>bekannt</i>	<i>bekannt</i>	<i>bekannt</i>	Lehm-Unterputz mit Stroh Lehmputz HW, ggf. zweilagig	YOSIMA Lehm-Designputz Lehm-Oberputz fein 06	(Finishputz, kein Anstrich) Grundierung DIE WEISSE CLAYFIX <i>Lehm direkt</i>
Hinweise: Verputz von Wandflächenheizungen mit den Unterputzmörteln. Abziehen über Rohr-Scheitel, ggf. zweilagiger Auftrag. Nach Trocknung dünner Überzug mit Unterputzmörtel und Einarbeiten von CLAYTEC Flachs-Bewehrungsgewebe in die noch nasse Oberfläche. Nach Trocknung Oberputz und Anstrich, siehe oben. Bewehrungsgewebe nach Bedarf und Regeln der Technik zum Beispiel bei Materialwechseln des Untergrunds etc. Lehmputzmörtel nach DIN 18947. Verarbeitung nach Herstellerangaben, DIN 18550-2 und TM 01 DVL. Weitere Informationen www.claytec.de					Hersteller: CAYTEC e. K. CLAYTEC [®] Baustoffe aus Lehm.	