

Putzempfehlungen auf POROTON-Mauerwerk

Die Eignung gilt für übliche Putzflächen, auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Stand 12/2016

Untergrund	Füllung	WLF λ in W/mK	Roh- dichte- klasse	Festig- keits- klasse	Außen- stegdicke mm	Unterputz	Oberputz	Anstrich
POROTON -S8/FZ8	Perlit/MiWo	0,08	0,75	10	17	MAP L1, Map L2, MAP LS Leichtputz Typ I	Rygol mineralische Edelputze SAKRET pastöse Oberputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich
POROTON-S9	Perlit	0,09	0,75	10	16			
POROTON-FZ9	MiWo	0,09	0,9	10	18			
POROTON-S10/FZ10	Perlit/MiWo	0,10	0,75	10	16			
POROTON-T7/FZ7	Perlit/MiWo	0,070	0,60/0,55	6	15	MAP LF, MAP LFS, MAP SL, ULP Leichtputz Typ II		
POROTON-T8	Perlit	0,08	0,60	6	15			
POROTON-T9	Perlit	0,09	0,65	6	15			
POROTON U8	ungefüllt	0,08	0,60	6	7	MAP LF, MAP LFS, MAP SL, ULP Leichtputz Typ II		
POROTON-U9	ungefüllt	0,09	0,65	6	8			
POROTON-T10	ungefüllt	0,10	0,65	6	8			
POROTON-T12	ungefüllt	0,12	0,65	6	8			
POROTON-WDF -außenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	MAP L1, Map L2, MAP LS Leichtputz Typ I MAP LF, MAP LFS, MAP SL, ULP Leichtputz Typ II	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich	
POROTON-WDF -innenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	MIP 02, MIP GL, MKP, KMP SAKRET Innenputzsysteme	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Innenbereich	

Hinweise/Bemerkungen:

Unabhängig vom verwendeten Ziegelmauerwerk sind bei Putzflächen, bei denen das Putzsystem einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z.B. bei:

- besonderer Exposition der Fassade (z.B.: geringer oder fehlender Dachüberstand, starke Witterungsbeanspruchung)
- erhöhter Feuchtebelastung (z.B.: stark durchfeuchtetes Mauerwerk)
- Unregelmäßigkeiten im Putzgrund (z.B.: Materialwechsel, geringe Abweichungen zu den Regeln der DIN EN 1996/NA)
- Verwendung spezieller Oberputze (z.B.: feinkörnige Oberputze, sehr glatt verriebene Putzoberflächen, dunkle Farbtöne mit Hellbezugswert HBW < 30)

besondere putztechnische Maßnahmen erforderlich. In diesen Fällen wird durch das Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf dem Unterputz, der Gefahr einer schädlichen Rissbildung erheblich entgegengewirkt.

Wird als Außenputz ein Leichtputz Typ I ausgeführt, ist grundsätzlich ein Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage erforderlich.

Hersteller:
Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
 Deuerlinger Str. 43
 93351 Painten
 Tel.: 09499/94 18 0
 Fax: 09499/94 18 35
 E-Mail: info@rygol-sakret.de
 Internet: www.rygol-sakret.de

