
## POROTON®-S8® Dryfix

- plangeschliffener Hochlochziegel mit integrierter Perlitdämmung
- nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin Z-17.21-1255
- Rohdichteklasse 0,75



Lochbild® S8®-365

Objektziegel für mehrgeschossige Wohnanlagen			
Bezeichnung	POROTON®-S8®-365	POROTON®-S8®-425	POROTON®-S8®-490
Wanddicke <sup>1)</sup>	36,5 cm	42,5 cm	49,0 cm
Materialverbrauch			
Format Dünnformat	12 DF	14 DF	16 DF
$L\ddot{a}nge \times Breite \times H\ddot{o}he$	$248 \times 365 \times 249 \text{ mm}$	248 × 425 × 249 mm	248 × 490 × 249 mm
Bedarf Ziegel	16 Stück/m²		
Dryfix Planziegel-Kleber wird automatisch in a	usreichender Menge mitgeliefert.		
Verarbeitungsrichtwerte <sup>2)</sup>	ca. 0,35–0,75 h/m²	ca. 0,35-0,80 h/m <sup>2</sup>	ca. 0,45-0,90 h/m²
Wärmeschutz <sup>3)</sup>			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\scriptscriptstyle R}$	0,08 W/(mK)		
U-Wert	0,21 (0,20) W/(m <sup>2</sup> K)	0,18 W/(m <sup>2</sup> K)	0,16 W/(m <sup>2</sup> K)
Schallschutz <sup>4)</sup>			
korrigiertes bewertetes Schalldämm-Maß R <sub>W, Bau, ref.</sub>	49,2 dB	50,0 dB	≥ 48 dB
Brandschutz <sup>5)</sup>			
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	F90-AB / 60-AB		
Ausnutzungsfaktor im Brandfall α <sub>fi</sub>	≤ 0,50 / ≤ 0,57		
Statik <sup>6)</sup>			
geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 41497)	0-3		
Rechenwert der Eigenlast	7,5 kN/m³		
Festigkeitsklasse	10		
charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f <sub>k</sub>	3,9 MN/m²		

## Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm) Planziegel POROTON®-S8® Dryfix

POROTON°-S8°-Dryfix-Mauerwerk aus TÜV-zertifizierten klimaneutralen POROTON°-Ziegeln. Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Planziegel POROTON°-S8° Dryfix mit hydrophobierter Perlitdämmung. Die Ziegel sind mit Dryfix Planziegel-Kleber entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.21-1255 und DIN EN 1996/NA zu vermauern, einschl. erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dryfix			
Rohdichteklasse	0,75		
Festigkeitsklasse	10		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\scriptscriptstyle R}$	0,08 W/(mK)		
charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f <sub>k</sub>	3,9 MN/m²		
korrigiertes bewertetes Schalldämm-Maß R <sub>W, Bau, ref.</sub>	49,2/50,0/≥ 48 dB		
mit integrierter Perlitdämmung			
m <sup>2</sup> d = 49,0 cm, 14 DF (248/490/249 mm) Planziegel POROTON®-S8® Dryfix			
m <sup>2</sup> d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm) Planziegel POROTON®-S8® Dryfix			



..... m²

Weitere Bestimmungen für Entwurf und Bemessung sowie Vorgaben zum Anwendungsbereich, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sind zu beachten!

 $<sup>^{1)}</sup>$  Ergänzungs- und Ausgleichsformate gemäß gültiger Preisliste.  $^{2)}$  Verarbeitungsrichtwerte für einfaches bis stark gegliedertes Planziegelmauerwerk.  $^{3)}$  Inkl. beidseitiger Putz, außen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Kalk-Gipsputz, Wert in Klammern (): außen mit 25 mm Faser-Leichtputz, λ ≤ 0.18 W/(mk).  $^{40}$  Ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile, für die Berechnung des Schallschutzes nach DIN 4109-2; inkl. beidseitig Putz.  $^{50}$  Mauerwerk nach Zulassung, beidseitig Putz, gültig für tragende, raumabschließende Wände.  $^{60}$  Teilsicherheitsbeiwert nach DIN EN 1996/NA für das Material  $γ_M$ = 1,8 (anstatt 1,5).  $^{70}$  In den Erdbebenzonen 1−3 ist ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4109 mit einem Verhaltensbeiwert q = 1,5 zu führen.  $^{80}$  Die Lochbilder können je nach Produktionsstätte leicht variieren.

